

P A R A M E T R Y

PARAMETERS

TECHNISCHE DATEN

ПАРАМЕТРЫ

PARAMETRY				EM 1002/100/125	EM 1002/150/125	EM 1002/225/125	EM 1002/300/125	EM 1002/450/125	EM 1002/600/125	EM 1004/300/125	EM 1004/450/125	EM 1004/600/125
PARAMETERS	TECHNISCHE DATEN	ПАРАМЕТРЫ										
Rodzaj szkła				E								
Type of glass	Glasart	Вид стекла										
Nominalna średnica włókna elementarnego				9			12					
Nominal filament diameter	Nominaldurchmesser einer Einzelfaser	Диаметр волокна	μm	9			12					
Masa liniowa pasma				11			30					
Strand linear density	Linares Gewicht eines Spinnfadens	Линейная масса волокна	tex текс	11			30					
Nominalna długość odcinków pasma				50								
Nominal length of chopped strands	Nennlänge der Spinnfadensabschnitte	Номинальная длина сечёного волокна	mm мм	50								
Rodzaj preparacji				silanowa silane silan силановая								
Size type	Art der Schlichte	Вид рецептуры										
Lepiszczce				emulsyjne emulsion emulsion эмульсионный						proszkowe powder pulver порошковые		
Binder	Binder	Замасливатель										
Standardowa masa powierzchniowa				100	150	225	300	450	600	300	450	600
Standard surface weight (density)	Standardflächengewicht (dichte)	Масса см. кв.	g/m ² гр/м ²	100	150	225	300	450	600	300	450	600
Standardowa szerokość				125								
Standard width	Standardbreite	Ширина	cm см	125								

